

Allprotec Super-Blue



Chemikalienbeständigkeit

Produktname	Allprotec Super-Blue
Artikelnummer	9509

Chemikalie	Durchbruchzeit (Min.)	Permeationsniveau
Essigsäure 100% (Eisessig)	125	4
Essigsäure 10%ig	480	6
Essigsäure 20%ig	480	6
Essigsäure 25%ig	480	6
Ammoniumhydroxid 25%ig	480	6
Butanol	480	6
Cyclohexan	20	1
Cyclohexanon	20	1
Ethanol, Ethylalkohol 100%	480	6
Ethylacetat, Essigsäureethylester	9	0
Formaldehyd, 37%ig	480	6
Salzsäure 10%ig	480	6
Salzsäure 37%ig (rauchend)	130	4
Isopropanol, Propan-2-ol	480	6
Kalilauge, Kaliumhydroxid 50%ig	480	6
Methanol	70	2
Methylpropylketon, Pentan-2-on	15	1
n-Hexan	18	1
n-Heptan	17	1
Salpetersäure 40%ig	480	6
Salpetersäure 10%ig	480	6
Ortho-Phosphorsäure	480	6
Phosphorsäure 85%ig	480	6
Propan-1-ol, n-Propanol	480	6
Propylacetat	15	1
Natriumhydroxid 40%ig, Natronlauge	480	6
Natriumhydroxid 20%ig	480	6
Natriumhydroxid 50%ig	480	6
Natriumhypochlorit	480	6
Natriumsilikat	480	6
Schwefelsäure 40%ig	480	6
Schwefelsäure 50%ig	480	6
Schwefelsäure 96%ig (rauchend)	480	6
Xylol	12	1